

## Specifica di qualità 13

Tipologia di articolo: Piatti doccia opachi  
Materiale: Mineralsolid – Ceramilux opaco  
Colore: Tutti i colori  
Finitura da stampo: Liscia, pietra, ardesia o altre texture

Modalità di controllo: Luce diffusa, osservando l'articolo da 50cm di distanza  
Frequenza di controllo: Verifica estetica al 100%, verifica dimensionale al 10% (100% per su misura)

Caratteristica da controllare	Metodo	Risultato
Aspetto generale	Visivo	Pulizia generale. Pulire con detergente i residui di distaccante, polvere e lavorazioni. I colorati scuri (nero, moka,...) possono essere trattati con idrorepellente ravvivante. Colorazione uniforme, senza aloni. Non si devono presentare difettosità evidenti, rotture, scheggiature.
Caratteristiche della finitura <u>liscia</u>	Visivo - Tatto	Finitura liscia al tatto ed aspetto opaco, omogeneo. Non sono ammesse zone lucide o segni di carteggiatura grossolana. Una leggera differenza di lucentezza è ammessa se non apprezzabile da 50cm. Leggeri avvallamenti sono ammessi solo se molto lievi e visibili solo tramite un'osservazione mirata e non percepibili al tatto.
Caratteristiche della finitura <u>pietra, ardesia e altre texture</u>	Visivo - Tatto	Finitura di aspetto opaco ed omogeneo. Non sono ammesse zone lucide o segni di abrasioni superficiali. Una leggera differenza di lucentezza è ammessa se non apprezzabile da 50cm. Leggeri avvallamenti sono ammessi solo se molto lievi e visibili solo tramite un'osservazione mirata e non percepibili al tatto.
Finitura del retro	Visivo	Non devono essere presenti sbeccature, mancanze di materiale, crepe evidenti. Le bolle superiori a 2cm vanno stuccate e levigate.
Raggi e spigoli	Visivo -Tatto	Il bordo superiore e gli spigoli devono essere raggiati in modo uniforme. Nella parte a terra non ci devono essere spigoli vivi e taglienti, eventuali spigoli vivi devono essere raggiati R=1
Fori	Visivo Lentino graduato	Nella parte a vista* sono ammessi max 3 fori di max 0.6mm Nella parte a vista indiretta** sono ammessi max 5 fori di max 0.8mm Non sono ammesse zone con microfori che possano compromettere la

# nicos international

		pulizia della superficie.
Inquinamenti	Visivo Lentino graduato	Nella parte a vista* sono ammessi max 3 puntini di max 0.6mm Nella parte a vista indiretta** sono ammessi max 5 puntini di max 0.8mm
Graffi	Visivo	Non ammessi se percepibili al tatto. Nella parte a vista possono essere individuati mediante un' osservazione mirata piccoli graffi molto superficiali.
Riparazioni	Visivo	Non sono ammesse riparazioni (verniciature) che risultino visibili da 50cm di distanza. Possono essere eseguiti piccoli ritocchi che siano di colore e finitura molto simile alla base e che quindi risultino visibili solo mediante un' osservazione mirata.
Verifica della sede piletta	Visivo	Controllare che la sede della piletta sia perfetta, senza sbavature, scheggiature o mancanze di materiale.
Verifica del retro dello scarico	Visivo	Non sono ammesse bolle d'aria o fessurazioni che pregiudichino la tenuta della guarnizione. Se lo scarico è stato riparato ispezionare attentamente la riparazione in tutti i suoi punti. Verificare la planarità.
Dimensioni e planarità	Metro - Calibro	Vedi scheda tecnica o disegno commessa specifico.
Pendenza	Staggia – Visivo	Controllare la corretta pendenza dell'invaso del piatto doccia. Non è ammessa contropendenza verso l'esterno.

\* parte a vista diretta:

piatto interno, parte superiore del piatto doccia

\*\* parte a vista indiretta:  
osservazione.

lati ed eventuali altre zone del retro che rimangono a vista in particolari condizioni di

Ed.2 rev.02 – 04/03/2020