

**RAPPORTO DI PROVA**

**300664 / 1**

Revisione: 0  
Ricevimento campione: 17/11/20  
Esecuzione prova: 30/11/20  
Emissione rapporto: 04/12/20

Denominaz.campione: MINERALSOLID

NICOS INTERNATIONAL S.P.A.  
VIA BASTIE 44-ZONA INDUSTRIALE  
31040 PORTOBUFFOLE' (TV)  
ITALIA

**Determinazione dell'attività antibatterica di superfici PTP177.0/20**

Materiale sottoposto a prova: non analizzato  
Pellicola di copertura: polietilene, ø 9 cm  
Ceppi batterici: Escherichia coli ATCC 8739  
Staphylococcus aureus ATCC 6538P  
Condizioni di prova: temperatura ambiente  
Volume dell'inoculo: 1 ml

Titolo dell'inoculo	ufc/ml	log
E. coli	6,4E+05	5,8
S. aureus	2,9E+05	5,5

Risultati con E.coli

tempo di contatto (ore)	ufc/cm2	log	Riduzione %
0	7,2E+03	3,86	
24	< 1	n.d.	> 99,9

Risultati con S.aureus

tempo di contatto (ore)	ufc/cm2	log	Riduzione %
0	5,8E+03	3,76	
24	1,73	0,5	> 99,9

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.